


DEEP MATT DRY 25 μ

Film opaco di polipropilene biorientato per accoppiamento a caldo. La sua applicazione principale è la laminazione su carta, carta stampata e cartoncino. Attraverso il processo di laminazione il film offre una elegante finitura opaca che esalta i colori della stampa. Un lato è adesivo, l'altro lato è trattato corona idoneo per le successive lavorazioni.

Codice prodotto: SKM025

Aggiornamento: dicembre 2020



CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETA' FISICHE		METODO	UNITA'	VALORE
Spessore		Micrometer	micron (μm)	25
Grammatura		-	g/m ²	21,75
Resa		-	m ² /kg	45,97
Coefficiente d'attrito		ASTM D1894	Dinamico	0,30
Bagnabilità	Lato corona	ASTM D2578	Dyne/cm	40

PROPRIETA' MECCANICHE		METODO	UNITA'	VALORE
Carico di rottura	MD	ASTM D-882	N/mm ²	110
	TD			200
Allungamento a rottura	MD	ASTM D-882	%	150
	TD			70

PROPRIETA' TERMICHE		METODO	UNITA'	VALORE
Restringimento al calore 120°C , 5min	MD	ASTM D1204	%	4,0
	TD			2,0
Temperatura di laminazione consigliata (variabile in base alle condizioni di utilizzo)		-	C°	105±10

PROPRIETA' OTTICHE		METODO	UNITA'	VALORE
Opacità (film di base)		ASTM D1003	%	-
Grado di lucentezza	60°	ASTM D-2457	%	6,5

Stoccaggio: conservare le bobine a temperature inferiori ai 30°C in un locale asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e umidità (max 55%). Non esporre ai raggi diretti del sole. Richiudere completamente le bobine parzialmente usate. Si raccomanda di tenere alta la rotazione del materiale e di condizionare la bobina a temperatura ambiente 24 ore prima del suo utilizzo.

Note: si consiglia di effettuare test di omologazione prima di procedere con l'intera tiratura e verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione. Verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi con il trattamento del film. Consultare il sito internet per ulteriori dettagli.

I valori indicati in questa scheda tecnica rappresentano il meglio della nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati sono forniti a solo scopo informativo e non sono vincolanti. Mag Data S.p.A. non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del prodotto per specifiche applicazioni e/o usi. I valori riportati possono subire variazioni senza preavviso.

Mag Data – S.p.A. a socio unico

Strada della Selva 100 - 43052 Colorno (Pr) - Italy

P. IVA/C.F. 02551830348

Tel.: (0039) 0521/525311 Fax: (0039) 0521/525339

E-mail: info@mag-data.com Sito web: www.mag-data.com